

Анкер хімічний EPO PLUS RE



Розмір/Діаметр

Температура базового матеріалу	+5/+9	+10/+14	+15/+19	+20/+29	+30/+39	+40
Час застигання	120	45	25	12	6	5
Повне затвердіння при сухому матеріалі	50h	30h	18h	10h	6h	4h
Повне затвердіння при вологому матеріалі	100h	60h	36h	20h	12h	8h