

Анкер хімічний NORDIC VE-SF CE1



Розмір/Діаметр

| Температура базового матеріалу | -20/-11 | -10/-6 | -5/-1 | 0/+4 | +5/+9 | +10 |
|--|---------|--------|-------|------|--------|--------|
| Час застигання | 45 | 35 | 15 | 10 | 6 | 6 |
| Повне затвердіння при сухому матеріалі | 35h | 12h | 5h | 2,5h | 80min | 60min |
| Повне затвердіння при вологому матеріалі | 70h | 24h | 10h | 5h | 160min | 120min |