

## Анкер хімічний Sismik PRO



Розмір/Діаметр

Температура базового матеріалу	-10/+4	+5/+9	+10/+19	+20/+29	+30
Час застигання	20min	10min	6min	4min	4min
Час повного затвердіння в сухому матеріалі	24h	145min	85min	50min	40min
Час повного затвердіння в вологому матеріалі	48h	290min	170min	100min	80min