

## Анкер хімічний вінілестерова смола PRO CE1



Розмір/Діаметр

Температура	-10/+4	+5/+9	+10/+19	+20/+29	+30
час застигання	20хв	10хв	6хв	4хв	4хв
час повного застигання	48год	290 хв	170 хв	100 хв	80 хв