


## Хіміний анкер PROFIX



## Хіміний анкер PROFIX

Температура картриджа	Час монажу	Температура основного матеріалу	Час до моменту прикладення зусилля
-----------------------	------------	---------------------------------	------------------------------------

### Profix EKO

Мінімум +5	12 хв	-5...0	24 год
		0...+5	180 хв
+5...+10	8 хв	+5...+10	100 хв
+10...+20	4 хв	+10...+20	70 хв
+20...+25	3 хв	+20...+25	40хв
+25...+30	2 хв	+25...+30	40хв
+30	1 хв	+30	40хв

### Profix

+5...+10	10 хв	+5...+10	145 хв
+10...+15	8 хв	+10...+15	85 хв
+15...+20	6 хв	+15...+20	75 хв
+20...+25	5 хв	+20...+25	50 хв
+25...+30	4 хв	+25...+30	40 хв

### Profix ICE

Мінімум 0	50 хв	-26	36 год
		-10...-5	12 год
	15 хв	-5...0	100 хв
0...+5	10 хв	0...+5	75 хв
+5...+10	5 хв	+5...+10	50 хв
+10...+20	2,5 хв	+10...+20	50 хв
+20	100 сек	+20	20 хв