

Універсальний клей SOUDABOND EASY

Основа	Поліуретан
Консистенція	Стабільна піна
Механізм затвердіння	Полімеризація під дією вологи
Колір	Оранжевий
Утворення поверхневої плівки	Приблизно 8 хвилин (при 20 °С і відносній вологості 65 %)
Пориста структура	Приблизно 80 % ізольованих пор
Час пилосухості	Приблизно 20 хв (при 20 °С / відн. Вологість 65 %)
Час затвердіння	Приблизно 60 хв (при 20 °С / відн. Вологість 65 %)
max. min. Повне затвердіння	Приблизно 12 год для 3 см плівки (при 20 °С / відн. Вологість 65 %)
Вихід	Приблизно 12 м ² з балону 750 мл
Опір до розрізу	0,12 N/mm ²
from up to Розтяжка	0,6 N/mm ²
Стойкість до стиснення	0,3 N/mm ²
min. Термічний опір	От -40 °С до +100 °С
Відносна густина	Приблизно 24 кг/м ³
Коефіцієнт термічної проникності	0,036 mW/m K (DIN 52612)
Клас горіння	B2

