

Універсальний клей SOUDABOND EASY



| | |
|----------------------------------|---|
| Основа | Поліуретан |
| Консистенція | Стабільна піна |
| Механізм затвердіння | Полімеризація під дією вологи |
| Колір | Оранжевий |
| Утворення поверхневої плівки | Приблизно 8 хвилин (при 20 °С і відносній вологості 65 %) |
| Пориста структура | Приблизно 80 % ізольованих пор |
| Час пилосухості | Приблизно 20 хв (при 20 °С / відн. Вологість 65 %) |
| Час затвердіння | Приблизно 60 хв (при 20 °С / відн. Вологість 65 %) |
| max. min. Повне затвердіння | Приблизно 12 год для 3 см плівки (при 20 °С / відн. Вологість 65 %) |
| Вихід | Приблизно 12 м ² з балону 750 мл |
| Опір до розрізу | 0,12 N/mm ² |
| from up to Розтяжка | 0,6 N/mm ² |
| Стойкість до стиснення | 0,3 N/mm ² |
| min. Термічний опір | От -40 °С до +100 °С |
| Відносна густина | Приблизно 24 кг/м ³ |
| Коефіцієнт термічної проникності | 0,036 mW/m K (DIN 52612) |
| Клас горіння | B2 |