

Монтажний клей T-REX прозорий SOUDAL



Хімічна основа	Акрилова дисперсія
Консистенція	Паста
Механізм затвердіння	Фізична сушка
Питома вага	Приблизно 1,05 г/см ³
Термостійкість	Від -20°C до 70°C
Відкритий час	Приблизно 15 хв
Сила першочергового скріплення	Мінімум 125 кг/м ²
Кінцева міцність дерево-дерево	22 кг/см ²
Кінцева міцність дерево-алюміній	16 кг/см ²
Кінцева міцність дерево-ПВХ	12 кг/см ²
Температура застосування	Від +5°C до +30°C