

## Монтажний клей T-REX моментальне зчеплення



Хімічна основа	Акрилова дисперсія
Консистенція	Паста
Механізм затвердіння	Фізична сушка
Питома вага	Приблизно 1,30 г/см <sup>3</sup>
Термостійкість	Від -20°C до 70°C
Відкритий час	Приблизно 15 хв
Сила першочергового скріплення	Мінімум 350 кг/м <sup>2</sup>
Кінцева міцність дерево-дерево	22 кг/см <sup>2</sup>
Кінцева міцність дерево-алюміній	16 кг/см <sup>2</sup>
Кінцева міцність дерево-ПВХ	12 кг/см <sup>2</sup>
Температура застосування	Від +5°C до +30°C