

Монтажний клей T-REX швидковисихний SOUDAL



Хімічна основа	Синтетичний каучук
Консистенція	Паста
Механізм затвердіння	Фізична сушка
Питома вага	Приблизно 1,35 г/см ³
Термостійкість	Від -20°C до 70°C
Відкритий час	Макимально 5 хв
Сила першочергового скріплення	Мінімум 125 кг/м ²
Кінцева міцність дерево-дерево	13 кг/см ²
Кінцева міцність дерево-алюміній	13 кг/см ²
Кінцева міцність дерево-ПВХ	12 кг/см ²
Температура застосування	Від +5°C до +30°C