

Клей-герметик FIX ALL SOUDAL



Основа	МС-полімер
Консистенція	Паста
Механізм затвердіння	Волога полімеризація
Утворення поверхневої плівки	10 хв (при 20 °С і відносній вологості 65%)
Швидкість затвердіння	2 мм в сутку (при 20 °С і відносній вологості 65%)
Твердість по Шору А	40+5
Максимальна деформація	20%
Термостійкість	Від - 40 °С до +90 °С
Модуль еластичності	0,35 Н/мм ² (DIN 53504)
Подовження до розриву	500% (DIN 53504)