

Клей-герметик FIX ALL CRYSTAL



Основа	МС-полімер
Консистенція	Паста
Механізм затвердіння	Волога полімеризація
Утворення поверхневої плівки	10 хв (при 20 °С і відносній вологості 65%)
Швидкість затвердіння	2-3 мм в сутку (при 20 °С і відносній вологості 65%)
Твердість по Шору А	40+-5
Щільність	1,67 г/см3
Відновлення об'єму	>75%
Максимальна деформація	20%
Термостійкість	Від -40 °С до +90 °С
Модуль еластичності	0.75 Н/мм2 (DIN 53504)
Міцність на розрив	1.80 Н/мм2 (DIN 53504)
Температура монтажу	Від 5°С до +35°С
Подовження до розриву	750% (DIN 53504)