

Клей-герметик FIX ALL TURBO SOUDAL



Основа	SMX-полімер
Консистенція	Паста
Утворення поверхневої плівки	5 хв (при 20 °C і відносній вологості 65%)
Нагружати через	20 хв (при 20 °C і відносній вологості 65%)
Швидкість затвердіння	3 год (при 20 °C і відносній вологості 65%)
Твердість по Шору А	65+-5
Щільність	1,52 г/см3
Подовження до розриву	200% (DIN 53504)
Максимальна деформація	20%
Термостійкість	Від -40 °C до +90 °C
Модуль еластичності	3,0 Н/мм2 (DIN 53504)
Міцність на розрив	3.80 Н/мм2 (DIN 53504)
Температура монтажу	Від 5°C до +35°C