

## Клей-герметик FIX ALL HIGH TACK SOUDAL



Основа	МС-полімер
Консистенція	Стабільна паста
Механізм затвердіння	Волога полімеризація
Утворення поверхневої плівки	10 хв (при 20 °С і відносній вологості 65%)
Швидкість затвердіння	2-3мм за добу (при 20 °С і відносній вологості 65%)
Твердість по Шору А	50+-5
Максимальна деформація	20%
Термостійкість	Від -40 °С до +90 °С
Модуль еластичності	1,3 Н/мм <sup>2</sup> (DIN 53504)