

Клей-герметик FIX ALL Floor & Wall



Основа	МС-полімер
Консистенція	Стабільна паста
Механізм затвердіння	Волога полімеризація
Утворення поверхневої плівки	10 хв (при 20 °С і відносній вологості 65%)
Швидкість затвердіння	2-3мм за добу (при 20 °С і відносній вологості 65%)
Твердість по Шору А	40+ 5
Максимальна деформація	20%
Термостійкість	Від - 40 °С до +90 °С
Модуль еластичності	0,75 Н/мм ² (DIN 53504)
Міцність на розрив	1,80 Н/мм ²
Подовження до розриву	750% (DIN 53504)
Може бути завантажений	Через 24 до 48 годин
Розхід	Кельма ВЗ: 700-900 г/м ²
Межа міцності при зсуві підкладка товщина	0,9 Н/мм ² AlMgSi1 2 мм
Швидкість поперечної хвилі	10 мм/хв