

## Клей-герметик для чистих кімнат SOUDASEAL CLEANROOM SOUDALI



Основа	МС-полімер
Консистенція	Паста
Механізм затвердіння	Волога полімеризація
Утворення поверхневої плівки	10 хв (при 20 °С і відносній вологості 65%)
Швидкість затвердіння	2-3мм за добу (при 20 °С і відносній вологості 65%)
Щільність	1,67 г/см <sup>3</sup>
Твердість по Шору А	40+5
Пружне відновлення	>75%
Максимальна деформація	20%
Термостійкість	Від - 40 °С до +90 °С
Модуль еластичності	0,75 Н/мм <sup>2</sup> (DIN 53504)
Міцність на розрив	1,80 Н/мм <sup>2</sup>
Подовження до розриву	750% (DIN 53504)