

Клей для деревини вологостійкий 65A SOUDAL



Хімічна основа	Дисперсія ПВА
Консистенція	Високов'язка рідина
Механізм затвердіння	Сушка
В'язкість за Брукфільдом, мПа · с	8 000 – 15 000 (Брукфільд RVT 5/20)
Щільність (DIN 53479)	Приблизно 1,1 г/см ³
Сухий залишок	45,0 – 47,0 %
pH	2,5-3,5
Мінімальна температура плівкоутворення	5°C
Відкритий час*	8 хв
Час притискання	> 2 год
Притискна сила	1-2 кг/см ²
Вологостійкість (DIN EN 204)	D3
приклеювання по всій поверхні монтаж дерев'яних конструкцій	Ок. 80-140 г/м ² Ок. 160-180 г/м ²