

Клей для деревини вологостійкий 66A SOUDAL



Хімічна основа	Поліуретан
Консистенція	Рідина
Механізм затвердіння	Волога полімеризація
Щільність (DIN 53479)	Приблизно 1,1 г/см ³
Сухий залишок	95%
Відкритий час*	15 хв
Час притискання	3 год
Притискна сила	1 кг/см ²
Вологостійкість (DIN EN 204)	D4
Термостійкість	Від -40 °C до +100 °C (повністю затверджена)
Міцність при зрушенні	> 10 Н/мм ²
Витрата	Приблизно 150 г/м ²