

## Клей для деревини 62A SOUDAL



Хімічна основа	Дисперсія ПВА
Консистенція	Високов'язка рідина
Механізм затвердіння	Сушка
В'язкість за Брукфільдом, мПа · с	10 000 – 18 000 (Брукфільд RVT 5/20)
Щільність (DIN 53479)	Приблизно 1,1 г/см <sup>3</sup>
Сухий залишок	45 – 47 %
pH	06.Лип
Мінімальна температура плівкоутворення	4°C
Відкритий час*	15 хв
Час притискання	2-4 год
Притискна сила	1-2 кг/см <sup>2</sup>
Вологостійкість (DIN EN 204)	D1/D2
приклеювання по всій поверхні монтаж дерев'яних конструкцій	Прибл. 80-120 г/м <sup>2</sup> Прибл. 150-180 г/м <sup>2</sup>