

## Клей для ламінату 70 А



Консистенція	рідка
Механізм затвердіння	фізична сушка
Відкритий час при 20°C і відн. вологості 65%	Близько 15 хв
Стійкість до води	D3/B3 (DIN 68602)
Щільність	Близько 1,10 г/см <sup>3</sup>
Норма витрати	залежить від матеріалу і способу використання: 25-50 г/м <sup>2</sup>
Термостійкість	-20 °C до +70 °C