

Суперклеј для плитки 24A SOUDAL



Консистенція	Рідка
Механізм затвердіння	Сушка
Щільність	1,58 г/см ³
Відкритий час	Близько 15 хв (при 20°C і відн. вологості 65%)
Час затвердіння	Близько 24 год (при 20°C і відн. вологості 65%)
Адгезійна міцність (DIN 18156)	Близько 2,96 Н/мм ²
Термостійкість	Від -20 С до +70 С (повністю затверділий)
Розхід	1000-1500 г/м ²