

Клей для підлогових покриттів 26A SOUDAL



Консистенція	Рідка
Механізм затвердіння	Сушка
Щільність	1,48 г/см ³
Відкритий час	Близько 45 хв (при 20°C і відн. вологості 65%)
Час затвердіння	Близько 12 год (при 20°C і відн. вологості 65%)
Адгезійна міцність (DIN 18156)	Близько 1,66 Н/мм ²
Термостійкість	Від -20 С до +80 С (повністю затверділий)
Розхід	Залежно від використовуваного інструменту і субстрату 300 – 400 г/м ²