

Клей-герметик для зеркал MIROBOND SOUDAL



Основа	Поліпоксан
Консистенція	Стабільна паста
Система затвердіння	Під дією вологи
Утворення поверхневої плівки	Приблизно 10 хв
Швидкість затвердіння	2,0 мм / 24 год
Твердість	20 ± 5 Шор А
Щільність	1,03 г/мл
Термостійкість	Від -40°C до +150°C
Відновлення об'єму	> 80 %
Максимально допустима деформація	25%
Модуль еластичності	0,39 Н / мм ² (DIN 53504)
Границя міцності	1,50 Н / мм ² (DIN 53504)
Відносноповодження при розриві	600 % (DIN 53504)