

Універсальний монтажний клей 49A SOUDAL



Консистенція	Паста
Механізм затвердіння	Фізичне висихання і кристалізація
Утворення поверхневої плівки	Близько 15 хв (при 20°C і відн. вологості 65%)
Щільність	1,23 г/см ³
Термостійкість	Від -20°C до +60°C (після затвердіння)