

Монтажний клей 48A SOUDAL



Хімічна основа	Синтетический каучук (неопрен)
Консистенція	Паста
Механізм затвердіння	Сушка з кристалізацією
Щільність	1,1 г/мл
Термостійкість	Від -20°C до +60°C (після затвердіння)
Відкритий час	5 хв
Час затвердіння	20 хв (початкова міцність), повна – через 24-48 год
Норма витрати	Близько 200 мл/м2