

Клей-герметик для мембран і пароізоляційних плівок VAPOURSEAL SOUDAL



Хімічна основа	Синтетична смола
Консистенція	Паста
Механізм затвердіння	Фізичне висихання
Відкритий час (*)	60-90 хв. (при 20°C та відн. вол. 65%)
Час висихання (*)	2 мм/ 24год
Густина:	1,03 г/см3
Сухий залишок:	85%
Термостійкість після затвердіння	Від - 40 °С до + 100 °С (на короткий проміжок часу до + 120°C)
Модуль еластичності (DIN53504):	> 0,10 Н / мм2
Межа міцності при зсуві (DIN EN 1465):	> 0,40 Н / 25мм
Температура застосування:	от +5°C до +50°C