

Конструкційний клей PUROCOL SOUDAL



Хімічна основа	Поліуретан
Консистенція	Паста
Механізм затвердіння	Сушка
Твердіння	Під впливом вологості з повітря
Густина	Приблизно 1,11 г/см ³
Час висихання	Приблизно 30 хв (залежно від умов)
Час стиснення	Приблизно 2 год
Водостійкість	D4 (DIN EN 204)
Термостійкість	Від -30 °C до +100 °C
Упаковка	Картридж 310 мл