

Моментальний акриловий герметик SOUDAL



Хімічна основа	Акрилова дисперсія
Консистенція	Паста
Затвердіння	Фізичне висихання
Густина	1,7 г/см ³ (DIN 53479 B)
Температура застосування	Від +5 оС до +30 оС
Термостійкість	Від -20 °С до +80 °С
Усадка після затвердіння	до 15 % (DIN 52451)