

Швидкоотвердний клей-герметик SOUDAFLEX 40FC SOUDAL



Основа	Поліуретан
Консистенція	Паста
Механізм затвердіння	Полімеризація за допомогою вологи
Утворення поверхневої плівки	Близько 15 хв. (при 20°C і відн. вологості 65%)
Швидкість затвердіння	3 мм в добу (при 20°C і відн. вологості 65%)
Твердість по Шору А	40+-5
Щільність	1,26 г/см ³
Максимальна деформація	20%
Термостійкість	Від -30 °C до +90 °C
Пружне відновлення	>80%
Модуль пружності	0,8 Н/мм ² (DIN 53504)
Максимальна напруга	1,7 Н/мм ² (DIN 53504)
Міцність на відрив	>700% (DIN 53504)