

## Герметик поліуретановий SOUDAFLEX 36 SOUDAL



<b>Основа</b>	Поліуретан
<b>Консистенція</b>	Паста
<b>Механізм затвердіння</b>	Полімеризація за допомогою вологи
<b>Система затвердіння</b>	Затвердіння за допомогою вологи (вологість повітря)
<b>Уворення поверхневої плівки*</b>	Близько 60 хв (при 23 ° С / 50% відн. волог.)
<b>Швидкість затвердіння*</b>	Близько 3 мм/добу
<b>Твердість **</b>	35 ± 5 (по Шору А)
<b>густина</b>	1,30 г/мл
<b>Пружне відновлення (ISO 7389) **</b>	>80%
<b>Максимально допустиме спотворення</b>	± 25%
<b>Максимальна напруга (ISO 37) **</b>	Близько 2,90 Н/мм <sup>2</sup>
<b>Модуль еластичності 100% (ISO 37) **</b>	Близько 0,47 Н/мм <sup>2</sup>
<b>Подовження під час розриву (ISO 37) **</b>	>900%
<b>Термостійкість**</b>	Від -30 ° С до +90 ° С
<b>Температура застосування</b>	Від +5°С до +35°С