

Покрівельний герметик COLODACH SOUDAL



Основа	Поліуретан
Колір	Терракота
Твердість	45 +/- 5 (по Шору А)
Модуль еластичності (сила потрібна для подовження на 100%)	>0,6 N/мм2 (DIN 53504)
Максимальна деформація	15%
Максимальна напруженість	> 1,5 N/мм2 (DIN 53504)
Подовження при розрив	> 600 % (DIN 53504)
Еластичне послаблення напруги	> 80 %
Зміна лінійних розмірів	< 4 %
Стойкість до розтягування	> 0,60 Мпа (NFP 85.504)
Утворення поверхневої плівки	Близько 15 мин. (при 20°C/65% відн. вологості 65%)
Швидкість затвердіння	3 мм/24 год. (при 20°C/65% відн. вологості 65%)
Щільність	1,25 г/см3
Термостійкість	Від - 30 °C до +90 °C
Витрата	10-15 шт. черепиці/картридж (залежно від поверхні)
Температура аплікації	Від +1 °C до +30 °C