

## Герметик поліуретановий AQUASWELL SOUDAL



Основа	Поліуретан
Консистенція	Паста
Спосіб затвердіння	Вологісна полімеризація
Утворення плівки(*)	120 хвилин
Швидкість затвердіння (*)	1.8мм/24год
Твердість по Шору А	15
Усадка	Макимум 4%
густина	1,37 г/мл
Термостійкість	від -30°C до +90°C
Модуль пружності плівки (DIN 53504)	0,34 Н/мм <sup>2</sup>
Сткання з поверхні	Відсутнє
Міцність на розрив у плівці (DIN 53504)	Ca. 0,60 Н/мм <sup>2</sup>
Подовження під час розриву плівки (DIN 53504)	> 800%
Модуль пружності в стику (ISO 839)	Ca. 0,12 Н/мм <sup>2</sup>
Міцність на розрив у стику (ISO 839)	Ca. 0,20 Н/мм <sup>2</sup>
Подовження під час розриву з'єднання (ISO 839)	> 250%