

Герметик універсальний силіконовий SOUDAL



Основа	Полісилоксан
Консистенція	Стабільна паста
Система затвердіння	Під впливом вологи
Утворення поверхневої плівки	Близько 7 хв. (20°C/65% відносить. вологості)
Швидкість затвердіння	Близько 1,5 мм / 24 год (20°C/65% відносить. вологості)
Твердість	25±5 Шор А
густина	1,03 - 1,25 г / мл
Термостійкість	Від -60°C до +120°C
Макимально допустима деформація	25%
Модуль еластичності	0,35 Н / мм ² (DIN53504)
Межа міцності	1,50 Н / мм ² (DIN53504)
Відносне подовження при розриві	> 500% (DIN53504)