

Герметик силіконовий санітарний SOUDAL



| | |
|----------------------------------|---|
| Основа | Полісілоксан |
| Консистенція | Стабільна паста |
| Система затвердіння | Кислотне, під впливом вологи |
| Утворення поверхневої плівки | Близько 7 хв. (20°C/65% відносить. вологості) |
| Швидкість затвердіння | Близько 1,5 мм / 24 год (20°C/65% відносить. вологості) |
| Твердість | 25±5 Шор А |
| густина | 1,03 - 1,25 г / мл |
| Термостійкість | Від -60°C до +120°C |
| Усадка після затвердіння | менше 5% |
| Максимально допустима деформація | 25% |
| Модуль еластичності | 0,40 Н / мм ² (DIN53504) |
| Межа міцності | 1,60 Н / мм ² (DIN53504) |
| Відносне подовження при розриві | > 500% (DIN53504) |