

Клей-герметик силіконовий для акваріумів SILIRUB AQ



Основа	Полісилоксан
Консистенція	Паста
Система затвердіння	Вологісна полімеризація
Утворення поверхневої плівки	Близько 7 хв. (20°C/65% відносить. вологості)
Швидкість затвердіння	Близько 1,5 мм / 24 год (20°C/65% відносить. вологості)
Твердість	25±5 Шор А
густина	1,03 г/см ³
Максимальна деформація	25%
Термостійкість	Від -60°C до +200°C
Модуль еластичності	0,45 Н/мм ² (DIN 53504)
Відносне подовження при розриві	> 500% (DIN53504)
Міцність на відрив	1,70 Н/мм ² (DIN 53504)