

## Герметик фасадний SILIRUB WS SOUDAL



|  |   |
|--|---|
| <b>Основа</b>                              | Полісилоксан  |
| <b>Консистенція</b>                        | Стабільна Паста                                       |
| <b>Система затвердіння</b>                 | Вологісна полімеризація                               |
| <b>Утворення поверхневої плівки</b>        | 10 хв. (20 ° C, 65% вологості)                        |
| <b>Швидкість затвердіння</b>               | Близько 2 мм / 24 год (20°C/65% відносить. вологості) |
| <b>Твердість</b>                           | 25±5 Шор А  |
| <b>густина</b>                             | 1,14 г/см <sup>3</sup>                                |
| <b>Термостійкість</b>                      | Від -60°C до +180°C                                   |
| <b>Температура використання:</b>           | Від +1 °C до +30 °C                                   |
| <b>Пружне відновлення:</b>                 | > 80%   |
| <b>Максимальне подовження при розриві:</b> | > 900% (DIN 53504)                                    |
| <b>Модуль пружності 100% (DIN 53504)</b>   | 0,34 N/мм.кв.   |
| <b>Максимальна деформація:</b>             | 50%   |
| <b>Міцність на розрив:</b>                 | 1,36 Н/мм.кв. (DIN 53504)                             |