

Герметик силіконовий універсальний PROFIL SOUDAL



Основа	Полісилоксан
Консистенція	Стабільна Паста
Система затвердіння	Вологісна полімеризація
Утворення поверхневої плівки	20 хв. (20 ° C, 65% вологості)
Швидкість затвердіння	Близько 2 мм/24 год (20°C/65% відн. вологості)
Твердість	15±5 Шор А
густина	0.95 г/мл
Термостійкість	Від -60°C до +120°C
Максимально допустима деформація	25%
Модуль еластичності	0,23 Н / мм ² (DIN53504)
Межа міцності	1,45 Н / мм ² (DIN53504)
Відносне подовження при розриві	800% (DIN53504)