

Герметик силіконовий Silirub Color SOUDAL



Основа	Полісилоксан
Консистенція	Паста
Система затвердіння	Вологісна полімеризація
Утворення поверхневої плівки	5 хв. (20° С, 65% вологості)
Швидкість затвердіння	Близько 2 мм/24 год (20°С/65% відн. вологості)
Твердість	22±5 Шор А
густина	1,03 г/мл
Термостійкість	Від -60°С до +120°С
Пружне відновлення	>80%
Модуль еластичності	0,33 Н / мм ² (DIN53504)
Межа міцності	1,20 Н / мм ² (DIN53504)
Відносне подовження при розриві	800% (DIN53504)