

Силікон для натурального каменю SILIRUB MA SOUDAL



Основа	Полісилоксан
Консистенція	Стабільна паста
Система затвердіння	Під дією вологи
Утворення поверхневої плівки	5 хв. (20 ° C, 65% вологості)
Швидкість затвердіння	Близько 2 мм/24 год (20°C/65% відн. вологості)
Твердість	25±5 Шор А
густина	1,25 г/мл
Термостійкість	Від -60°C до +180°C
Макс. допустима деформація	25%
Пружне відновлення	>80%
Модуль еластичності	0,4 Н / мм ² (DIN 53504)
Межа міцності	1,4 Н / мм ² (DIN 53504)
Відносне подовження при розриві	600% (DIN 53504)