

## Герметик нейтральний силіконовий SILIRUB Cleanroom SOUDAL



Основа	Полісілоксан
Консистенція	Стабільна паста
Система затвердіння	Під дією вологи
Утворення поверхневої плівки	30 хв. (20° C, 65% вологості)
Швидкість затвердіння	Близько 2 мм/24 год (20°С/65% відн. вологості)
Твердість	20±5 Шор А
густина	1,36 г/мл
Термостійкість	Від -50°С до +120°С
Макс. допустима деформація	25%
Пружне відновлення	>80%
Модуль еластичності	0,3 Н / мм <sup>2</sup> (DIN 53504)
Межа міцності	2,1 Н / мм <sup>2</sup> (DIN 53504)
Відносне подовження при розриві	> 1200% (DIN 53504)