

Герметик для дерева SOUDAL



Основа	Полісилоксан
Консистенція	Стабільна паста
Система затвердіння	Висихання
Утворення поверхневої плівки	Близько 20 хв
Усадка	Близько 15%
Щільність	Близько 1,5 г/мл
Термостійкість	Від -20°C до +80°C
Максимальна допустима деформація	15%