

Професійний покрівельний герметик AQUAFIX SOUDAL



Основа	Поліакрилат
Консистенція	Паста
Система затвердіння	Фізична сушка
Утворення поверхневої плівки	2 хв
Усадка	Близько 15%
Щільність	Близько 1,0/ г/мл
Термостійкість	Від -20°C до +90°C
Максимальна допустима деформація	10%