

Бутиленовий герметик BUTYRUB SOUDAL



Основа	Поліізобутилен
Механізм затвердіння	Під поверхневою плівкою постійно еластичний
Утворення поверхневої плівки	24 год.
Щільність	1,70 г/см ³
Максимальна деформація	7%
Температура застосування	Від +10°C до +30°C
Термостійкість	Від -20 °C до +80 °C