

## Клей-герметик SPS ADHESIVE SOUDAL



<b>Основа</b>	SMX-полімер
<b>Консистенція</b>	Однорідна паста
<b>Система затвердіння</b>	Під впливом вологості у повітрі
<b>Утворення поверхневої плівки*</b>	Приблизно 12 хв. (20°C / 65% відн. волог.)
<b>Швидкість затвердіння*</b>	2 – 3 мм/добу
<b>Твердість</b>	60 ± 5 по Шору А
<b>щільність</b>	1,44 г / мл
<b>Термостійкість</b>	Від -40°C до +90°C
<b>Модуль пружності</b>	1,50 Н / мм <sup>2</sup> (DIN 53504)
<b>Межа міцності при розтягуванні</b>	2,2 Н / мм <sup>2</sup> (DIN 53504)
<b>Відносне подовження при розриві</b>	800% (DIN 53504)